

Untergrund	Grundierung	Zwischen- und Schlußanstrich	Reinigung und Pflege
------------	-------------	------------------------------	----------------------

## Hölzer unbehandelt

alle Hölzer	-----	Lasuranstrich: 2 x pigmentierte Holzlasur für Außen	gelegentlich Verunreinigungen mit weichem Schwamm und handwarmem Wasser entfernen, ggf. Marseiller Seife sparsam
	1 x Grundieröl	deckender Anstrich: 1 x Standölfarbe halbfett 1 x Standölfarbe vollfett	
Fenster, Außenseiten	-----	Lasuranstrich: 2 x pigmentierte Holzlasur für Außen	1 x jährlich Verunreinigungen mit weichem Schwamm und handwarmem Wasser entfernen, ggf. Marseiller Seife sparsam, danach dünn mit Lappen und Holzlasur für Außen abreiben (Pflege)
	1 x Grundieröl	deckender Anstrich: 1 x Standölfarbe halbfett 1 x Standölfarbe vollfett	
Fenster, Innenseiten	-----	Lasuranstrich: 2 x pigmentierte Holzlasur für Außen mit 20 % Harzöl-Zusatz	gelegentlich Verunreinigungen mit weichem Schwamm und handwarmem Wasser entfernen, ggf. Marseiller Seife sparsam Pflege: nach Bedarf dünn mit Lappen und Holzlasur für Außen abreiben
	1 x Grundieröl	deckender Anstrich: 2 x Standölfarbe halbfett 1 x Standölfarbe vollfett	
Lärchen Verschalungen " versilbern "	Nadelholzlauge	Nadelholzlauge	Nadelholzlauge
Gartenmöbel	unbehandelt lassen, gelegentlich mit 5 %iger Sodalauge reinigen, versilbert, entfernt Algen	oder siehe oben "alle Hölzer", dabei Sitzflächen und Armlehnen äußerst dünn mit Holzlasur für Außen ggf. auch ohne Pigment einreiben und 1 - 2 x jährlich auffrischen	

Zur Verarbeitung sind die aktuellen Produktinformationen zu beachten (erhältlich bei KREIDEZEIT direkt oder im Internet unter: [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)). Stand: (06 / 2006)

